

# EICHE FINRI

Decklage ca. 2,5 mm  
angeräuchert  
Pflegeöl weiß



## KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG!

Weitere Anwendungshinweise finden Sie in der ondo Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at)

ondo Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizungen geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic Parkettkleber. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich. Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Nähere Informationen unter [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at) oder direkt bei Ihrem nächsten ondo by Admonter Fachhändler.

## ondo Zubehör

Das umfangreiche Programm ist passend abgestimmt auf Ihren ondo und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

## Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der ondo Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter [www.ondo-naturholzboden.at](http://www.ondo-naturholzboden.at)

| Sortierung | Stärke (mm) | Aufbau    | Breite (mm) |         | Länge (mm)         | Struktur  | Oberfläche |  | Profil  |
|------------|-------------|-----------|-------------|---------|--------------------|-----------|------------|--|---------|
| pur        | 13          | 3-Schicht | 158         | classic | 1850 / 2000 / 2400 | gebürstet | ng         |  | lock-it |
|            |             |           | 192         | classic | 1850 / 2000 / 2400 | gebürstet | ng         |  | lock-it |
| lebhaft    | 13          | 3-Schicht | 158         | classic | 1850 / 2000 / 2400 | gebürstet | ng         |  | lock-it |
|            |             |           | 192         | classic | 1850 / 2000 / 2400 | gebürstet | ng         |  | lock-it |

Rückseite: Vollholz / ng: natur geölt easy care

## Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

| Holzart | Stärke (mm) | Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ] | Holzfeuchte [%] | Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K] | Wärmedurchlasswiderstand R [m <sup>2</sup> K/W] | Eindruckfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ] | Brandverhalten     |
|---------|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|
| Eiche   | 13          | 6,7                          | 7+/-2           | 0,13                              | 0,098   | 41                                      | C <sub>1</sub> -s1 |

